

# DeckWeiss

Emisszió-minimalizált és oldószermentes jól fedő beltéri matt falfesték.



## Termékleírás

Alkalmazás	Könnyen alkalmazható, emisszió-minimalizált és oldószermentes beltéri festék, fal- és mennyezetek szokványos igénybevételű festésére. A kiváló fedőképessége és könnyű feldolgozhatósága miatt különösen alkalmas nagy felületek gazdaságos festésére.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emisszióminimalizált és oldószermentes</li> <li>■ Vízzel hígítható, környezetkímélő és szagtalan</li> <li>■ Magas minőségű</li> <li>■ Rendkívül kiadós</li> <li>■ Könnyen feldolgozható</li> <li>■ Gazdaságosan alkalmazható</li> <li>■ Diffúzióképes (páraáteresztő), sd-érték &lt; 0,1 m</li> </ul>
Bázis	Műanyag diszperzió (DIN 55945 szerint)
Kiszerezés/csomagolási egység	Vödör 15 l / 8 l / 4 l / 2 l
Színek	Szín: Fehér  A DeckWeiss CaparolColor vagy AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe színezőfestékekkel sokféle, egyedi, dekoratív színárnyalatban is elérhető. Saját színezés esetében szükséges a teljes mennyiséget önmagában összekeverni a színeltérések elkerülése érdekében.
Fényességi fok	Tompa matt (MSZ EN 13 300 szerint)
Tárolás	Hűvös, fagymentes helyen.
Műszaki adatok	<p><b>A MSZ EN 13300 szerinti jellemzők:</b> A színezés kissé megváltoztathatja a termék műszaki paramétereit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nedves tisztíthatóság: Osztály: 3</li> <li>■ Kontrasztarány: Fedőképességi osztály: 2., 250 - 270 ml /m<sup>2</sup> kiadósság esetén</li> <li>■ Maximális szemcsenagyság: Finom (&lt; 100 µm)</li> <li>■ Sűrűség: kb. 1,5 g /cm<sup>3</sup></li> </ul>
Kiegészítő termék	CapaSol RapidGrund, CapaSol Konzentrat, HaftGrund EG, Akkordspachtel SF "plus"



A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1	Beltér 2	Beltér 3	Kültér 1	Kültér 2
+	+	-	-	-
(-) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható				

## Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmazásáról és a szükséges előkezelésről.

Alapfelület előkészítése

**Mészhabarcs- és javított mézshabarcs vakolatok (PII és PIII habarcs osztály szerint), minimális nyomószilárdság DIN EN 998-1 szerint: 1,5 N / mm<sup>2</sup>:** A szilárd, normál nedvszívóképességű felületek előkezelés nélkül bevonhatók. Erősen porózus és nedvszívó vakolatokat alapozza CapaSol RapidGrund vagy CapaSol Konzentrat mélyalapozókkal.

**Gipszvakolatok PIV habarcs osztály szerint, minimális nyomószilárdság a DIN EN 13279 szerint: 2 N / mm<sup>2</sup>:** Alapozás HaftGrund EG használatával. Az egyenetlen és zsugorodott gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni, majd portalanítani. Az így előkészített felületet alapozza Dupa-Putzfestiger-el. Vízbázisú mélyalapozók használatakor a felület megduzzadhat, amely akár a fedőbevonat visszaoldódásához vezethet.

**Gipszlapok:** A szívó alapfelületeket CapaSol RapidGrund vagy CapaSol Konzentrat mélyalapozóval elő kell kezelni. Tömör, félfényes, sima felületeket alapozza tapadásjavító HaftGrund EG-vel.

**Gipszkartonlapok:** Glettéleket csiszolja meg. Puha és csiszolt gipszrészeket erősítse meg DupaPutzfestiger alkalmazásával. Alapozás HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund vagy CapaSol Konzentrat termékekkel. Vízzel oldható, elszíneződő anyagtartalmú lapok esetén a felületet Caparol AquaSperrgrund fein szigetelő alapozóval szükséges kezelni. Kérjük, vegye figyelembe a BFS 12. adatlapját.

**Beton:** Az esetlegesen visszamaradt leválasztó anyagmaradékokat, zsaluolaj maradványokat, valamint a porló, málló részeket el kell távolítani.

**Pórusbeton:** Alapozás Capaplex-el 1:3 arányban, vízzel hígítva.

**Mészhomokkő, bevonat nélküli téglafelületek:** Előkezelés nélkül bevonhatók.

**Hordképes bevonatok:** A matt, gyengén szívó rétegek előkezelés nélkül, közvetlenül bevonhatók. Fényes felületeket és mázóanyagokat érdesítse, majd alapozás HaftGrund EG használatával.

**Nem hordképes bevonatok:** Távolítsa el a nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy emulziós bevonatokat. Gyengén nedvszívó, sima felületek alapozása egy rétegben HaftGrund EG-vel. Az erősen porózus, málló, ill. szívó felületeket alapozza CapaSol RapidGrund-al. Nem hordképes ásványi festékbevonatokat mechanikus úton el kell távolítani, majd a felületet portalanítani. Alapozás DupaPutzfestiger-el.

**Enyves festék bevonatok:** A festendő felületet alapfelületig lemosni, majd alapozás DupaPutzfestiger használatával.

**Festetlen fűrészporos és dombornyomott papírtapéták:** Előkezelés nélkül átvonhatók.

**Nem stabilan tapadó tapéták:** Maradéktalanul távolítsa el, ragasztó- és hulladék maradványokat mossa le. Alapozás Dupa-Putzfestiger használatával.

**Penészes, gombás felületek:** A penész- és gombafertőzött felületeket nedves tisztítással el kell távolítani, meg kell tisztítani. A felületet Capatox gombafertőzések ellen alkalmazható vizes mikrobiocid oldattal át kell kenni, majd hagyni alaposan megszáradni. Alapozás az alapfelület tulajdonságaitól függően. Erősen penészes felületeknél vagy várható penészesedés esetén az Indeko-W vagy Fungitex-W termékek használata ajánlott. Az ide vonatkozó törvényi- és hivatalos előírásokat, szabályozásokat figyelembe kell venni.

**Nikotin-, víz-, korom- és zsírfoltok:** A nikotinszennyeződéseket, valamint a korom- és zsírfoltokat vízben feloldott háztartási zsíroltó tisztítószerrel le kell mosni, majd hagyni alaposan megszáradni. Kiszáradt vízfoltokat szárazan lekefélni. Szigetelő alapozás AquaSperrgrund fein alapozóval. Erősen szennyezett felületek fedőfestésére Aqua-inn Nr.1 alkalmazása ajánlott.

Fa- és faalapú szerkezetek: Használja a vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl PU család termékeit.

**Apró felületi hibák:** Megfelelő előkészítést követően a felület Caparol Glett vagy Caparol Akkordspachtel SF „plus” használatával az előírásoknak megfelelően kijavítható, majd ezt követően felülettől függően alapozandó. Kiegészítés Q2/Q3 minőségű gipsz alapú rétegek / vékony gipszrétegek < 0,5 mm előkészítéséhez: A Q2/Q3 minőségi osztálynak megfelelő gipsztartalmú, hidraulikusan kötő kiegyenlítő anyagok használata esetén transzparens, vízbázisú mélyalapozó ajánlott (Hivatkozva a Bundesverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz és a Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Maler&Lackierer 2-9/2020 számú, "A bevonatok tapadási problémái töltött gipszkartonlapokon" című ismertetőjére).

A gipszalapú, Q3 minőségű kiegyenlítés alternatívájaként megbízhatóan alkalmazhatók a felhasználásra kész, pasztaszerű glettanyagok.

A felhasználás módja

Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő Airless szóróberendezéssel.

**Airless alkalmazás:**

Szórási szög: 40° - 50°

Fúvóka méret: 0,017" - 0,021"

Nyomás: 150-180 bar.

Használatot követően a gépet tiszta vízzel azonnal meg kell tisztítani.

Bevonatrendszer

Használt előtt a terméket kézzel vagy lassú fordulatú keverővel alaposan fel kell keverni! Sima, egységes festés elérésnek érdekében alkalmazzon hígítatlan vagy szükség esetén max. 2% vízzel hígított Caparol DeckWeisst. Gépi szórás esetén az anyagot hígítatlanul alkalmazza. Egyetlen, különböző nedvszívású felületeken alapozás Caparol Haftgrund EG-vel.

Az anyag túlhígítása befolyásolhatja a tulajdonságait (pl. fedőképesség, színárnyalat, ellenállóképesség, speciális tulajdonságok).

Felhasználás

Kb. 110-130 ml /m<sup>2</sup> /rétegenként. Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület egyenletlenségétől, minőségétől és a felhordás módjától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafestéssel kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet alsó hőmérsékletétárá +5 ° C.

Száradás/száradási idő

+ 20 °C-nál és 65 %-os relatív páratartalom mellett 4-6 óra után a felület száraz és átfesthető. Kb 3 napot követően lesz teljesen száraz és válik terhelhetővé. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően tiszta vízzel.

Megjegyzés

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében más termékkel nem keverhető.

A foltosodás elkerülése érdekében a festékbevonatot egy ütemben ún „nedves a nedvesre” technikával kell felhordani. Airless feldolgozás esetén a terméket alaposan fel kell keverni és átszűrni.

Caparol Tiefgrund TB beltéri használata esetén tipikus oldószerszag léphet fel. Ennek megfelelően gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Érzékeny területeken javasoljuk az aromamentes Dupa-Putzfestiger használatát.

A felület javítása számos tényezőtől függ, ezért kérjük, vegye figyelembe a BFS 25. számú műszaki adatlapját.

## Tanács

Figyelem  
(a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a köd vagy gőzök belélegzését. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/ szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilisotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. Használjon A2/P2 kombinált szűrőt és védőszemüveget. Viseljen védőszemüveget, ha fennáll a fröccsenés veszélye.

Ártalmatlanítás

A folyékony anyagmaradványokat adja le a régi festékek/lakkok gyűjtőhelyén, a beszáradt anyagmaradványokat építési hulladékként, törmelékként vagy települési hulladékként, ill. háztartási hulladékként ártalmatlanítsa.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (A/a kategória) 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Polivinil-acetát gyanta, kalcium-karbonát, szilikátok, titán-dioxid, víz, aditívok, tartósítószer.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel, ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:  
Telefon: +36/1-264-8914  
Fax: +36/1-262-0467  
E-mail: [caparol@caparol.hu](mailto:caparol@caparol.hu)

## Műszaki Információk Nr. HU-DW · Állapot: 2023, június

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. · H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. · Tel.: 1/264-8914, 265-1594 · Fax: 1/262-0467 · Internet: [www.caparol.hu](http://www.caparol.hu) · E-Mail: [caparol@caparol.hu](mailto:caparol@caparol.hu)