

Baumit Baumacol Strap

üvegszövet-erősítésű szigetelő szalag



- **Tartósan rugalmas**
- **Könnyű beépíthetőség**
- **Kül- és beltéri felhasználásra**

Termék Szövethálóra kialakított, rugalmas, két oldalon, szabadon álló szövettel rendelkező szigetelő szalag.

Tulajdonságok Víz záró, ellenáll a gyengébb savaknak, lúgoknak és oldott sóknak.

Alkalmazás A kenhető szigetelések kiegészítő szereleme, a függőleges és vízszintes falcsatlakozásoknál kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni, majd a vízszigetelő anyaggal átvonni. A sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál kell elhelyezni. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

Műszaki adatok

Szín:	kék
Szakítószilárdság:	5 MPa hosszában
Súly:	600-800 g/m ²

	10 fm	50 fm
Szélesség	120 mm	120 mm
Vastagság	0.7 mm	0.7 mm

Kiszerezés 10 fm/tekercs, 392 tekercs/raklap = 3920 fm
50 fm/tekercs, 100 tekercs/raklap = 5000 fm

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részektől mentesnek kell lennie, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Felhordás A hajlateralósító szalagot a kenhető szigeteléssel a helyén rögzíteni kell, majd a teljes felületet át kell vonni a szigeteléssel. A szerszámokat használat után vízzel kell megtisztítani.

Rendszer-kiegészítő termékek:
Baumacol Protect - vízszigetelő vastagfólia
Baumacol Proof - kenhető vízszigetelés

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Bedolgozások a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet kíséleteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!
Munkavédelem, termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladékéltelhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.